



BINDAN-RS B2/D2

Formato 5kg / 800gr / 570gr / 250gr

Descrizione:

Bindan RS è una colla B2/D2 rapidissima, pura, priva di cariche e sostanze riempitive.

Resistente all'umidità e alla muffa. Senza solventi né formaldeide. Certificata EN/71

(assenza di sostanze nocive). Dopo l'essiccazione risulta trasparente. Rapidissima.

Bindan RS è consigliata per incollaggi di pezzi durante il montaggio, listelli, spine, linguette, incollaggi rapidi nel fai da te, modellismo, riparazioni su sedie e nel restauro in genere.

Carico di rottura medio: 10,6 N/mm²

Peso specifico: 1,03

Tempo aperto: 4/6 minuti con temperatura di 20°C circa

Immagazzinaggio: 12 mesi



BINDAN-P B3/D3

Formato 5kg / 10kg

Descrizione:

Bindan P è una colla vinilica pura, priva di cariche e sostanze riempitive, resistente all'acqua e alle muffe. Senza solventi né formaldeide, certificata EN/71 (assenza di sostanze nocive). Dopo l'essiccazione risulta perfettamente trasparente. **Bindan P** ha un'ottima resistenza al calore ed è certificata al watt 91 > 7,3 N/mm² e al creep test (tenuta al carico statico).

Carico di rottura medio: 14,4 N/mm²

Peso Specifico: 1,0

Tempo aperto: 8-10 minuti con temperatura di 20°C circa.

Viscosità dinamica: da 10000 a 20000 mPa.s.

Immagazzinaggio: 12 mesi

Bindan P non è consigliata per incollaggio di bozze o bugne dei portoni esterni, per il quale si consiglia l'uso di Bindan CIN e Bindan EPI resistenti al calore elevato ed ai raggi UV.





Formato 800gr / 5 kg.

BINDAN-B4

MONOCOMPONENTE

Descrizione:

Bindan B4 monocomponente è una colla vinilica pura, priva di cariche e sostanze riempitive, resistente all'acqua e alle muffe.

Bindan B4 raggiunge la proprietà B4/D4 tramite resine pregiate, senza l'aggiunta di catalizzatore ed ha un immagazzinaggio di 12 mesi. Senza solventi né formaldeide, certificata EN/71 (assenza di sostanze nocive). Dopo l'essiccazione risulta perfettamente trasparente.

Bindan B4 è consigliata per incollaggio di lamellare per porte e finestre, costruzione di serramenti, cabine doccia e dove c'è bisogno di un'eccellente tenuta al carico e piena resistenza agli agenti atmosferici. **Bindan B4** incolla perfettamente quasi tutti i tipi di legno, escluso quelli particolarmente oleosi (teak).

Carico di rottura medio: 16,0 N/mm²

Peso specifico: 1,0

Tempo aperto: 8-10 minuti con temperatura di 20°C circa

Viscosità dinamica: da 13000 a 25000 mPa.s.

Bindan B4 non è consigliata per incollaggio di bozze o bugne dei portoni esterni, per il quale si consiglia l'uso di Bindan CIN e Bindan EPI resistenti al calore elevato ed ai raggi UV.

Immagazzinaggio: 12 mesi