



FINITURA RAPIDA ESSICCAZIONE

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Natura del prodotto	Xyladecor Finitura Rapida Essiccazione è una finitura protettiva trasparente, disponibile sia nella versione lucida che satinata. Particolarmente adatta per la protezione e la manutenzione del legno. Grazie alla sua formulazione, riduce notevolmente il tempo di essiccazione, permettendo un'applicazione più rapida rispetto alle tradizionali finiture a solvente.
Destinazione d'uso	Xyladecor Finitura Rapida Essiccazione particolarmente indicato per il trattamento di tutti i manufatti in legno nuovi o già impregnati sia all'esterno che all'interno come: rivestimenti esterni, porte, balconi, persiane, recinzioni, pergolati, perlinature, finestre, travi, cancelli. Particolarmente indicato per i lavori di manutenzione
Confezioni	0.75, 2.5 litri
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Viscosità (Tazza Ford 2 a 20°C)	40''
Residuo Secco	48%*
Peso Specifico	0,87 kg/l
Colori	Incolore lucido e satinato
COV (DLgs. n° 161 27marzo 2006/Direttiva 2004/42/CE):	Cat. A/e: vernici ed impregnanti per legno per finiture interne/esterne. Il valore limite UE per questo prodotto (cat. A/e): 500 g/l (2007) / 400 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 500 g/l di COV.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Preparazione del supporto Il legno dovrà essere asciutto (umidità inferiore al 15%) e privo di polvere, cere, grassi.

- Legni nuovi: applicare direttamente il prodotto distribuendolo in modo uniforme su tutta la superficie. Per ottenere una protezione completa si consiglia di utilizzare un impregnante della gamma Xyladecor o Xylamon.
- Legni già verniciati: se in buono stato si consiglia di carteggiare leggermente per un migliore aggrappaggio del prodotto. Per manufatti già verniciati e con parti in distacco, togliere gli strati poco aderenti e carteggiare a fondo, prima di applicare il prodotto. Per un trattamento completo, si consiglia di applicare dopo la carteggiatura una mano di impregnante della gamma Xyladecor.

Applicazione Prodotto pronto all'uso. NON DILUIRE.
Applicare a pennello o spruzzo. Mescolare bene prima di dell'utilizzo. Applicare 1-2 mani in funzione del tipo di legno, dell'esposizione e dell'effetto desiderato, seguendo la venatura del legno. Per un migliore aggrappaggio, si consiglia di carteggiare con carta fine e spolverare accuratamente tra una mano e l'altra.

Modalità di applicazione Pennello

Consumo ca. 12-15 m²/l applicando una mano. Il consumo varia in funzione dell'assorbimento del supporto.

Essiccazione :
(temperatura 20° C
Umidità dell'aria 65%)

L'essiccazione varia in funzione della quantità applicata, della natura del legno, delle condizioni ambientali.

- Seconda mano: dopo 6-8 ore

Pulizia degli attrezzi Con acqua e sapone o diluente sintetico

Indicazioni di sicurezza Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per ulteriori informazioni consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

Distribuito da:
AKZO NOBEL COATINGS S.p.A.
UFFICIO COMMERCIALE e
SEDE AMMINISTRATIVA:
28040 Dormelletto (No)
Via Giovanni Pascoli, 11
Tel. (0322) 401611- Fax 401607



www.akzonobel.it
info.prodotti@akzonobel.com