



# XYLADECOR N PROTECT IMPREGNANTE PER LEGNO

## INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Natura del prodotto	Xyladecor N Protect è particolarmente adatto per manufatti in legno sia all'interno e in particolare all'esterno per la protezione dagli agenti atmosferici. Penetra in profondità nel legno, esaltandone le venature, senza formare un film superficiale. Il prodotto è di facile applicazione e manutenzione. Dopo l'essiccazione risulta completamente inodore.
Destinazione d'uso	Xyladecor N Protect è particolarmente indicato per il trattamento di tutti i manufatti in legno nuovi o già impregnati sia all'esterno che all'interno come: porte, persiane, recinzioni, pergolati, cancelli, travi, perline, finestre.
Confezioni	0.75, 2.5, 5, 20 litri

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Viscosità (Tazza ISO)	3 mm *
Residuo Secco	17,80% *
Peso Specifico	0,813 kg/l

Colori Incolore, Rovere, Douglas, Castagno, Noce, Pino, Palissandro, Larice, Teak, Quercia, Verde Abete.

\* variabile in funzione della colorazione

COV (DLgs. n° 161 27marzo 2006/Direttiva 2004/42/CE):

Cat. A/f: impregnanti per legno che formano una pellicola di spessore minimo. Il valore limite UE per questo prodotto (cat. A/f): 700 g/l (2007) / 700 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 700 g/l di COV.

## MODALITÀ DI APPLICAZIONE

**Preparazione del supporto** Il legno dovrà essere asciutto (umidità inferiore al 15%) e privo di polvere, cere, grassi.  
- Legni nuovi o già impregnati: applicare direttamente il prodotto distribuendolo in modo uniforme su tutta la superficie. Per un migliore assorbimento carteggiare leggermente il supporto, prima di procedere con l'applicazione del prodotto .  
- Legni già verniciati: prima di applicare il prodotto togliere i precedenti strati e carteggiare a fondo.

**Applicazione** Prodotto pronto all'uso. NON DILUIRE.  
Mescolare bene prima dell'utilizzo. Applicare 2-3 mani in funzione del tipo di legno, dell'esposizione e dell'effetto desiderato  
Per uniformare la tinta, ripassare il supporto con un pennello asciutto dopo 15-30 minuti dalla prima applicazione.  
E' possibile miscelare eventualmente le tinte tra loro, per ottenere colori personalizzati. Per i manufatti esposti agli agenti atmosferici si consiglia di non utilizzare solamente trattamenti incolore.

**Modalità di applicazione** Pennello, immersione

**Consumo** ca. 13-17 m<sup>2</sup>/l applicando una mano. Il consumo varia in funzione dell'assorbimento del supporto.

**Essiccazione :** L'essiccazione varia in funzione della quantità applicata, della natura del legno, delle condizioni ambientali.  
(temperatura 20° C  
Umidità dell'aria: 65%)  
Seconda mano: dopo 24 ore.

**Pulizia degli attrezzi** Con acquaragia o diluente sintetico.

**Indicazioni di sicurezza** Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per ulteriori informazioni consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

**Distribuito da:**  
**AKZO NOBEL COATINGS S.p.A.**  
**UFFICIO COMMERCIALE e**  
**SEDE AMMINISTRATIVA:**  
28040 Dormelletto (No)  
Via Giovanni Pascoli, 11  
Tel. (0322) 401611- Fax 401607



[www.akzonobel.it](http://www.akzonobel.it)  
[servizio.clienti@akzonobel.com](mailto:servizio.clienti@akzonobel.com)