



# IMPREGNANTE ALL'ACQUA PER LEGNO

## INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

### Natura del prodotto

**Xyladecor Impregnante all'acqua per legno** è un impregnante all'acqua indicato per la protezione e la decorazione del legno. Penetra in profondità, non forma film superficiale e lascia respirare il legno. Il prodotto è inodore, quindi risulta ideale per utilizzi all'interno. Adatto comunque per legni esterni, esposti alla luce solare e alle intemperie.

### Destinazione d'uso

**Xyladecor Impregnante all'acqua per legno** è particolarmente indicato per il trattamento di tutti i manufatti in legno nuovi o già impregnati sia all'esterno che all'interno come: persiane, recinzioni, pergolati, perline, travi.

### Confezioni

0,75, 2,5 20 200 (solo incolore) litri

## CARATTERISTICHE TECNICHE

**Viscosità (Tazza Ford 2 a 20°C)** 60" \*

**Residuo Secco** 12% \*

**Peso Specifico** 1,024 kg/l

**Colori** Incolore, Pino, Teak, Castagno, Verde Abete, Rovere, Douglas, Noce, Larice, Quercia

\* variabile in funzione della colorazione

**COV** (DLgs. n° 161 27marzo 2006/Direttiva 2004/42/CE):

Cat. A/e: vernici ed impregnanti per legno per finiture interne/esterne. Il valore limite UE per questo prodotto

(cat. A/e): 150 g/l (2007) / 130 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 70 g/l di COV.

## MODALITÀ DI APPLICAZIONE

**Preparazione del supporto** Il legno dovrà essere asciutto (umidità inferiore al 15%) e privo di polvere, cere, grassi.  
- Legni nuovi o già impregnati: applicare direttamente il prodotto distribuendolo in modo uniforme su tutta la superficie. Per un migliore assorbimento carteggiare leggermente il supporto.  
- Legni già verniciati: prima di applicare il prodotto togliere i precedenti strati carteggiando a fondo.

**Applicazione** Prodotto pronto all'uso. NON DILUIRE.  
Mescolare bene prima dell'utilizzo. Applicare 2-3 mani in funzione del tipo di legno, dell'esposizione e dell'effetto desiderato. Per un migliore aggrappaggio, si consiglia di carteggiare con carta fine e spolverare accuratamente tra una mano e l'altra. Per la manutenzione di legni già trattati con Xyladecor Impregnante all'acqua, pulire accuratamente e spolverare la superficie, rimuovere completamente le eventuali parti non ancorate e applicare direttamente il prodotto.  
E' possibile miscelare eventualmente le tinte tra loro, per ottenere colori personalizzati. Per i manufatti esposti agli agenti atmosferici si consiglia di non utilizzare solamente trattamenti incolore.

**Modalità di applicazione** Pennello, rullo, immersione o mediante macchine impregnatrici

**Consumo** ca. 8-10 m<sup>2</sup>/l applicando una mano. Il consumo varia in funzione dell'assorbimento del supporto.

**Essiccazione :**  
(temperatura 20° C  
Umidità dell'aria: 65%)  
L'essiccazione varia in funzione della quantità applicata, della natura del legno, delle condizioni ambientali.  
Seconda mano: dopo 1 ora.

**Pulizia degli attrezzi** Con acqua e sapone o detergente idoneo.

**Indicazioni di sicurezza** Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per ulteriori informazioni consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

Distribuito da:  
**AKZO NOBEL COATINGS S.p.A.**  
UFFICIO COMMERCIALE e  
SEDE AMMINISTRATIVA:  
28040 Dormelletto (No)  
Via Giovanni Pascoli, 11  
Tel. (0322) 401611 - Fax 401607



[www.akzonobel.it](http://www.akzonobel.it)  
[info.prodotti@akzonobel.com](mailto:info.prodotti@akzonobel.com)

Maggio 2009